

ÜRÜN TANIMI:

Çimento esaslı, yapışma gücü yüksek, kullanıma hazır örgü harcıdır.


KULLANIM ALANLARI:

İç ve dış mekânlarda,Düşey ve yatay uygulamalarda tuğla,briket,bims ve izotuğla gibi duvar örmek için kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI:

- Uygulaması kolaydır.
- Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Sağlam örülmüş duvarlar

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Genel Özellikleri;					
Renk		Gri			
Tane boyutu		≤ 3,5 mm			
Tüketim					
	Örgü Malzemesi	A (cm-en)	B (cm-boy)	C (cm-yükseklik)	Kg/m ²
	Tuğla	85	190	190	13
	Tuğla	135	190	190	20
	Bims Briket	150	390	185	17
	Bims Briket	190	390	185	20
	Bims Briket	190	390	195	21
	İzotuğla	145	240	235	17
Performans Özellikleri;					
Sertleşmiş kuru harçta yoğunluk		1900±300 kg/m ³			
Basınç dayanımı; N/mm ²		M5; ≥5			
İşlenebilme Süresi, dk		≥ 60			
Düzeltilme Süresi, dk		≥ 4			

* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.



İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49



+90 216 488 24 12



barkim.com.tr

 barkim YAPI KİMYASALLARI	DH-250 TEKNİK BİLGİ FÖYÜ	Yayınlanma Tarihi:	02.12.2024
		Revizyon No:	0
		Revizyon Tarihi:	-
		Sayfa Sayısı:	2 / 3

Su Emme, kg/m ² .min ^{0,5}	≤ 2,5
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ)	5/20
Yangına tepki sınıfı	A1

UYGULAMA TALİMATLARI:

➤ Ürün Hazırlığı ve Uygulama:

25kg.lık DH 250 duvar örgü harcı temiz bir kap içerisinde bulunan 4-4,5L temiz, berrak suya yavaş yavaş boşaltılarak düşük devirli bir mikser ile topaksız homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılmalı ve harç 5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar 1 dakika karıştırılarak uygulama işlemine geçilir. Hazırlanan harç , Hazırlanan harç yatay ve düşey yüzeylere mala ile uygulanır. Yerleştirilen örgü malzemeleri üstten ve yandan tokmaklanarak oturtulur.

AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA KOŞULLARI:

25 kg'lık kraft torbalarda paletli olarak rutubetsiz ve serin ortamda azami 8 kat istifle açılmamış ambalajında yaklaşık 6 aydır. Dondan ve yağmurdan korunarak depolanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Dış mekân uygulamalarında yaklaşık 48 saat güneş yağmur ve dondan korunmalıdır.
- Önerilenden fazla miktarda su ilave etmeyiniz.
- Ürünün uygulanması esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri giyilmeli ve uygun gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
- Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, cildimizin temas ettiği bölümleri ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.
- Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler kullanılarak temizlenmelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç; su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Hazırlanan harç içerisine dışarıdan yabancı malzeme ilave edilmemelidir. (kum,çimento,kireç,alçı vb...)

* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.



İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49



+90 216 488 24 12



barkim.com.tr