

ÜRÜN TANIMI:

Çimento esaslı, yüksek performansa sahip özel kendiliğinden yayılarak terazisine gelen tesviye şapıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekânlarda,
- Mağaza showroom ve endüstriyel zeminlerde,
- Fayans, seramik, granit seramik, mermer, doğal granit, parke, PVC ve halı gibi malzemelerin altına, tesviye şapı olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI:

- Kendiliğinden yayılma özelliğine sahiptir.
- Yaklaşık 24 içerisinde döşemeye hazır hale gelir.
- Endüstriyel zeminler için uygundur, vibrasyon olmadığı sürece makine altlarında kullanılabilir.
- Çatlama direnci, yüksektir ve mükemmel yapışır.
- Uygulaması kolaydır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Performans Özellikleri	
Basınç dayanımı; N/mm ²	≥20
Eğilme dayanımı; N/mm ²	≥4
Bağ dayanımı; N/mm ²	≥0,8
Yangına tepki sınıfı	A1
Genel Özellikler	
Görünüm	Gri
Tüketim; 1mm kalınlık için kg/m ²	~1,5
Uygulama sıcaklığı; °C	(+5) - (+35)
Kap Ömrü	30 Dakika

UYGULAMA TALİMATLARI:

➤ Yüzey Hazırlığı:

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeyler terazisinde olmalıdır, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Emici yüzeyler Astar B ile astarlandıktan 24 saat sonra uygulama işlemine geçilmelidir.

➤ Ürün Hazırlığı ve Uygulama:

Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisine normal çevre sıcaklığından alınan 5,75-6 lt. temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap içine toz halde bulunan 25 kg

* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.

Self levelling yavaşça boşaltılır. Düşük devirli bir karıştırıcı ile topaksız homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım süresi minimum 5 dk. olmalıdır. Malzeme reaksiyona girdikten sonra tekrar su ekleyip karıştırılmamalıdır. Hazırlanan harç mala ile yüzeye tatbik edilir. Yüzey düzgünlüğünü sağlamak için gerekirse tirfil çekilir. Et kalınlığı 10 mm. den kalın uygulamalar tabakalar halinde yapılmalıdır. Hava kabarcıklarını engellemek için yüzeye kirpi rulo uygulanır. Eğer iki kat uygulama gerekli ise birinci katın kuruması beklenmelidir.

AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA KOŞULLARI:

25 kg'lık kraft torbalarda paletli olarak rutubetsiz ve serin ortamda azami 8 kat istifli açılmamış ambalajında yaklaşık 6 aydır. Dondan ve yağmurdan korunarak depolanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Ürün cilde temasta tahriş yapabilir. İş elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ele koruyucu krem de sürülebilir.
- Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
- (+)5 °C 'nin altında kalacak ortam şartlarında mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün dona maruz kalması engellenmelidir. Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- (+)35°C 'nin üzerindeki sıcaklıklarda mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün ani su kaybına maruz kalması engellenmelidir. Direkt güneş altında uygulanmamalıdır.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç; su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Hazırlanan harç içerisine dışarıdan yabancı malzeme ilave edilmemelidir. (kum,çimento,kireç,alçı vb...)

UYGUNLUK:

TS EN 13813-F4-C20 standartına uygun üretilmektedir.

* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.



İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49



+90 216 488 24 12



barkim.com.tr