

### ÜRÜN TANIMI:

Akrilik dispersiyon polimer esaslı, seramik yapıştırıcılarının aderansını, işlenebilirliğini ve çalışma süresini arttıran astardır.

### KULLANIM ALANLARI:

- İç mekanlarda; duşey ve tavanlarda,
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında,
- Alçı, kireç ve çimento esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeye aderansını arttırmak için,
- Tavan sıvalarında astar olarak kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI:

- Güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturur.
- Uygulaması kolaydır.
- Seramiğin yüzeye yapışma gücünü artırır,
- Yükzevin su emmesini engeller.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Performans Özellikleri	
Yoğunluk, kg/lt	1,30 ± 0,1
Genel Özellikler	
Görünüm	Kırmızı,sıvı
Bağ Dayanımı,N/mm <sup>2</sup>	≥1
Tüketim; gr/m <sup>2</sup>	150-250
Uygulama sıcaklığı; °C	(+5) - (+35)
Kuruma süresi; saat	5
Tam kuruma süresi; saat	24
Karışım oranı	1.25 L su/12 kg Barikot

### UYGULAMA TALİMATLARI:

#### ➤ Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, taşıyıcı, toz ve yağ gibi zararlı maddelerden tamamen arındırılmış olmalıdır.Uygulama yapılacak yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir.Yüzeyin aderansını azaltacak her türlü yağ ve parafin kalıntılarında iyice temizlenmelidir.

#### ➤ Ürün Hazırlığı ve Uygulama:

Temiz bir kap içerisinde veya kendi ambalajında, ASTAR 302 Brüt beton astarı 12 kg. 'lık kovasına maksimum 1.25 litre su konularak düşük devirli (400-600 rpm) bir karıştırıcı ile homojen olacak bir biçimde karıştırılmalıdır. ASTAR 302 ile çalışma yapılırken belirli aralıklarla karıştırılmalıdır. Yüzeye fırça, rulo ve püskürterek uygulayınız.

\* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.



**AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA KOŞULLARI:**

12 kg'lık bidonlarda paletli olarak rutubetsiz ve serin ortamda istifle açılmamış ambalajında yaklaşık 6 aydır. Dondan ve yağmurdan korunarak depolanmalıdır.

**DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:**

- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Ürün cilde temasta tahriş yapabilir. İş elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ele koruyucu krem de sürülebilir.
- Gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
- Ürün içerisine dışarıdan yabancı malzeme ilave edilmemelidir. (kum,su vb...)

\* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.



İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49



+90 0216 394 87 80



barkim.com.tr