

# BARİKOT BRÜT BETON ASTARI TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Yayınlanma Tarihi: | 11.06.2025 |
| Revizyon No:       | 0          |
| Revizyon Tarihi:   | -          |
| Sayfa Sayısı:      | 1 / 2      |

## ÜRÜN TANIMI:

Akrilik dispersiyon polimer esaslı, alçı ve sıva altı brüt beton yüzeyler, yatay ve baş üstü uygulamaları için sıva astarı.

## KULLANIM ALANLARI:

- İç mekanlarda; düşey ve tavanlarda,
- Alçı, kireç ve çimento esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeye aderansını arttırmak için,
- Tavan sıvalarında astar olarak kullanılır.

## ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI:

- Güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturur.
- Uygulaması kolaydır.
- Çimento ve alçı esaslı sıvalarda hızlı su kaybını önler.
- Yüksek su geçirimsiz özelliği sahiptir.

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

| Performans Özellikleri     |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Yoğunluk, kg/lt            | 1,30 ± 0,1             |
| Genel Özellikler           |                        |
| Görünüm                    | Kırmızı,sıvı           |
| Tüketim; gr/m <sup>2</sup> | 150-250                |
| Uygulama sıcaklığı; °C     | (+5) - (+35)           |
| Kuruma süresi; saat        | 5                      |
| Tam kuruma süresi; saat    | 24                     |
| Karışım oranı              | 1.8 L su/12 kg Barikot |

## UYGULAMA TALİMATLARI:

### ➤ Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, taşıyıcı, toz ve yağ gibi zararlı maddelerden tamamen arındırılmış olmalıdır.Uygulama yapılacak yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir.Yüzeyin aderansını azaltacak her türlü yağ ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmelidir.

### ➤ Ürün Hazırlığı ve Uygulama:

Temiz bir kap içerisinde veya kendi ambalajında, BARİKOT Brüt beton astarı 12 kg. 'lık kovalına maksimum 1.8 litre su konularak düşük devirli (400-600 rpm) bir karıştırıcı ile homojen olacak bir biçimde karıştırılmalıdır. BARİKOT ile çalışma yapılırken belirli aralıklarla karıştırılmalıdır. Yüzeye fırça, rulo ve püskürterek uygulayınız.

## AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA KOŞULLARI:

12 kg'lık bidonlarda paletli olarak rutubetsiz ve serin ortamda istifli açılmamış ambalajında yaklaşık 6 aydır. Dondan ve yağmurdan korunarak depolanmalıdır.

\* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.

 İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49  +90 0216 394 87 80  barkim.com.tr

|                                                                                   |                                                                  |                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|  | <b>BARİKOT BRÜT BETON<br/>ASTARI</b><br><b>TEKNİK BİLGİ FÖYÜ</b> | Yayınlanma Tarihi: | 11.06.2025 |
|                                                                                   |                                                                  | Revizyon No:       | 0          |
|                                                                                   |                                                                  | Revizyon Tarihi:   | -          |
|                                                                                   |                                                                  | Sayfa Sayısı:      | 2 / 2      |

**DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:**

- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Ürün cilde temasta tahriş yapabilir. İş elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ele koruyucu krem de sürülebilir.
- Gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
- Ürün içerisine dışarıdan yabancı malzeme ilave edilmemelidir. (kum,su vb...)

\* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.



İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49



+90 0216 394 87 80



barkim.com.tr