

ÜRÜN TANIMI:

BARKİM LATEKS seramik,granit,mermer,doğal taşların yapıştırılmasında,sıva,şap ve betonlarda su geçirimsizliğe katkı sağlayan aderans artırıcı akrilik esaslı bir katkı malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekanlarda
- Seramik,granit ve doğal taşların yapıştırılmasında
- Sıva,şap ve betonlarda

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI:

- Solventsiz ve kokusuzdur.
- Kapalı mekanlarda güvenle kullanılır.
- Seramik yapıştırıcılarda esneklik ve suya karşı direncini artırır.
- Beton,sıva ve şaplarda aderansı artırır ve suya karşı direncini artırır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Performans Özellikleri	
Yoğunluk, kg/lt	1,01±0,03
VOC	< 0,01 %
pH	9±1,5
Genel Özellikler	
Görünüm	Beyaz,sıvı
Uygulama sıcaklığı; °C	(+5) - (+35)

UYGULAMA TALİMATLARI:**➤ Yüzey Hazırlığı:**

Uygulanacak yüzey aderansı azaltıcı,yağ,toz,kir gibi yabancı maddelerden arındırılmalıdır.Gergi demiri,aşşap takoz,segregasyon, soğuk derz bölgeleri,BARKİMOR tamir harcı ile onarılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

➤ Ürün Hazırlığı ve Uygulama:

Bir kabın içerisine 1/1 oranında (su/lateks) likit malzeme konur.25 kg kuru malzeme için yaklaşık olarak 3,5 kg su ve 3,5 kg lateks kullanılır. Toz ürün yavaş yavaş üzerine dökülerek uygun bir karıştırıcı yardımı ile topak kalmayınca kadar karıştırılır.5 dakika dinlendirildikten sonra 30 saniye daha karıştırılarak uygulama işlemine geçilir.



AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA KOŞULLARI:

5 ve 20 kg'lık bidonlarda paletli olarak rutubetsiz ve serin ortamda istifli açılmamış ambalajında yaklaşık 6 aydır. Donan ve yağmurdan korunarak depolanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- BARKİM LATEKS göz, ağız ve cilde temas ettirilmemelidir.
- Temas halinde bol su ile yıkanmalı, yutulduğu takdirde acilen doktora başvurulmalıdır.

* Yukarıda belirtilen veriler ilgili standartın belirlemiş olduğu laboratuvar ortam koşullarında yapılmış olup, ürünün belirtilen amaçlar dışında kullanılması ve talimatlara uyulmaması durumunda oluşacak problemlerden Barkim Yapı kimyasalları sorumlu değildir.

 İstanbul, Tuzla, Deri OSB Mah., Kazlıçeşme Cad., 49  +90 0216 394 87 80  barkim.com.tr